



**وزارة النقل**  
TRANSPORT MINISTRY

**دليل**

**تطبيق واستخدام تقنية الخرسانة عالية الأداء**

**في مشاريع وزارة النقل  
بالمملكة العربية السعودية**

**رجب ١٤٣١ هـ  
يوليو ٢٠١٠ م**

## جدول المحتويات Table of Contents

رقم الصفحة	البيان
<b>القسم الأول : مقدمة</b>	
١٢	١-١ تمهيد
١٢	٢-١ خواص الخرسانة عالية الأداء
١٢	٣-١ درجة أداء الخرسانة عالية الأداء
<b>القسم الثاني : مواصفات المواد المكونة للخرسانة عالية الأداء</b>	
١٤	١-٢ الاسمنت
١٤	٢-٢ المواد الأسمنتية المكملة
١٦	٣-٢ الحصمة الخشنة
١٧	٤-٢ الحصمة الناعمة
١٨	٥-٢ الاضافات الكيميائية
١٩	٦-٢ ماء الخلط
<b>القسم الثالث : التصميم</b>	
٢٠	١-٣ خطوات تصميم الخلطات والعوامل المؤثرة فيها
٢٦	٢-٣ أمثلة لتصميم خلطات خرسانية عالية الأداء
<b>القسم الرابع : اختبارات الخرسانة عالية الاداء وضبط جودتها</b>	
٢٩	١-٤ اختبارات الخرسانة حديثة الخلط
٢٩	٢-٤ ضبط جودة الخرسانه عاليه الأداء

## القسم الأول: مقدمة

### ١-١ تمهيد :

تعتبر الخرسانة عالية الأداء والتي قد تكون مقاومة ضغطها ٦٥ ميجاباسكال من الخرسانات القياسية التي تستخدم في الخرسانة سابقة الصب أو الخرسانة سابقة الشد أو سابقة الاجهاد في الجسور ، كما ان استخدام الخرسانة ذات رتبة عالية (٦٥ ميجاباسكال) يوفر في كميات الخرسانة المستخدمة بنسبة من ٢٥ - ٤٠ % بالمقارنة بالخرسانة ذات الرتب العادية (٣٠ - ٤٠ ميجاباسكال). كما يوفر في وقت فك الشدات وزمن الإنشاء. وبالتالي فإن استخدام الخرسانة عالية الأداء يعتبر اقتصاديا نتيجة توفير في المواد المستخدمة والتقليل من فترة الانشاء والتوفير في مصاريف النقل والتركيب.

### ٢-١ خواص الخرسانة عالية الأداء

الخرسانة عالية الاداء هي خرسانة تم تطوير بعض خواصها لتناسب استخدامات معينة وظروف مناخية معينة حيث تتميز بالآتي :-

- سهولة صبها
- تدمك بدون انفصال حبيبي لمكوناتها
- لها مقاومة ضغط عالية في الأعمار المبكرة
- لها خواص ميكانيكية عالية في الأعمار المتأخرة
- لها نفاذية منخفضة
- لها ديمومة عالية
- لها صلابة عالية حيث تختزل طاقة عالية
- لها تغيرات حجمية صغيرة
- لها مقاومة برى عالية
- لها عمر طويل في الظروف المناخية القاسية

### ٣-١ درجة أداء الخرسانة عالية الأداء

توجد ثمانية عوامل قادرة على تحديد درجة أداء الخرسانة كما هو موضح في الجدول رقم (١) :

- الديمومة مقاسة بدرجات التجمد والذوبان (معايير المرونة الديناميكي النسبي بعد ٣٠٠ دورة)

- مقاومة التقشر بعد ٥٠ دورة
- مقاومة البرى (متوسط سمك البرى بالمم)
- نفاذية املاح الكلوريدات (بالكولومبس)
- مقاومة الضغط (بالميجابسكال)
- معايير المرونة (بالميجابسكال)
- الانكماش (بالميكروسترين)
- الزحف (بالميكروسترين)

أما بالنسبة للظروف المناخية في المملكة العربية السعودية فقد تم الاعتماد في تحديد درجة أداء الخرسانة عالية الأداء على ثلاث عوامل وهي (مقاومة البرى (متوسط سمك البرى بالمم) - نفاذية املاح الكلوريدات (بالكولومبس) - مقاومة الضغط (بالميجابسكال).

جدول رقم (١) الدرجات المختلفة لخواص الخرسانة الإنشائية عالية الأداء

درجة أداء الخرسانة عالية الأداء طبقا FHWA				طريقة الإختبار القياسية	الخاصية
٤	٣	٢	١		
		$\geq 80\%$	60%-80%	AASHTO T 161 ASTM C 666 proc . A	الديمومة مقاسة بدرجات التجمد والذوبان (معايير المرونة الديناميكي النسبي بعد ٣٠٠ دورة
	0,1	2,3	4,5	ASTM C672	مقاومة التقشر بعد ٥٠ دورة
	$0.5 \geq$	0.5 – 1.0	2.0 – 1.0	ASTM C944	مقاومة البرى (متوسط سمك البرى بالمم)
	$800 \geq$	800 – 2000	2000 – 3000	AASHTO T277 ASTM C1202	نفاذية املاح الكلوريدات (بالكولومبس)
$97 \leq$ MPa	69- 97MPa	55- 69 MPa	41- 55MPa	AASHTO T22 ASTM C39	مقاومة الضغط (بالميجابسكال)
	50 GPa	40 – 50GPa	24- 40GPa	ASTM C469	معايير المرونة (بالميجابسكال)
	400	600 – 400	800 – 600	ASTM C157	الانكماش (بالميكروسترين)

## القسم الثاني: مواصفات المواد المكونة للخرسانة عالية الأداء

### ١-٢ الأسمنت

#### أولاً : أنواع الاسمنت التي يمكن استخدامها في الخرسانة عالية الأداء :

هناك العديد من مصانع الأسمنت بالمملكة العربية السعودية ويمكن تقسيمها طبقاً لتواجدها بالسوق كالآتي:

- المنطقة الغربية : أسمنت العربية ، وأسمنت تبوك ، وأسمنت ينبع ، وأسمنت المنطقة الجنوبية (مصنع أسمنت تهامة).
- المنطقة الشرقية : أسمنت المنطقة الشرقية، وشركة الأسمنت السعودية (مصنع الهفوف).
- المنطقة الوسطى : شركة أسمنت اليمامة السعودي - شركة أسمنت الرياض. المنطقة الشمالية : شركة أسمنت القصيم.
- المنطقة الجنوبية : أسمنت المنطقة الجنوبية (مصنع أسمنت تهامة).

#### ثانياً : مواصفات الاسمنت المستخدم في الخرسانة عالية الأداء :

١. يجب استخدام الأسمنت الذي له مقاومة ضغط لا تقل عن ٤٥ نيوتن/مم<sup>2</sup> عند عمر ٢٨ يوم.
٢. يجب أن يكون الأسمنت مطابقاً لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية رقم ١٤٣/١٩٧٩ للأسمنت البورتلاندى العادى (Ordinary Portland Cement)، والمواصفات القياسية السعودية رقم ٥٧٠/١٩٩٢ للأسمنت المقاوم للكبريتات (Astm-c-150).

### ٢-٢ المواد الأسمنتية المكملة

#### أولاً : أنواع المواد الاسمنتية المكملة المستخدمة في الخرسانة عالية الأداء :

- تعتبر المواد الأسمنتية المكملة أو الإضافية من المواد الهامة والتي تستخدم بكثرة في صناعة الخرسانة عالية الأداء لما لها من تأثير على أداء وديمومة الخرسانة كما أنها تستخدم أيضاً في الحصول على مقاومة ضغط عالية للخرسانة ومن هذه المواد المستخدمة ما يلي:
١. غبار السيليكا (Silica Fume).
  ٢. الغبار المتطاير (Fly Ash).
  ٣. خبث الأفران (Blast Furnace Slag).

#### ثانياً : مواصفات المواد الأسمنتية المكملة المستخدمة في الخرسانة عالية الأداء :

##### أ) غبار السيليكا (Silica Fume):

١. هي منتج ثانوى ينتج من مصانع السيليكون ذات نعومة عالية.
٢. يجب أن يطابق غبار السيليكا متطلبات مواصفات الجمعية الأمريكية ASTM C1240

- كما هو موضح في الجدول رقم (٢).
٣. يجب أن لا يقل محتوى ثنائي أكسيد السيليكون عن ٨٥٪.
  ٤. يجب أن لا يزيد محتوى الرطوبة عن ٦٪.
  ٥. يجب أن لا يزيد الفاقد في الحريق عن ٣٪.
  ٦. يجب أن يزيد معايير التفاعل البوزولاني عن ٧٥٪.
  ٧. يجب أن لا يزيد المحجوز على منخل ٤٥ ميكرون بالغسيل عن ٥٪.
  ٨. المساحة السطحية لا تقل عن (١٥٠٠٠ سم<sup>٢</sup> / جرام) .

الجدول رقم (٢) أهم خواص غبار السيليكا حسب مواصفات الجمعية الأمريكية  
ASTM C1240

حدود المواصفات الأمريكية ASTM C1240	
لا يقل عن ٨٥٪	أكسيد السيليكا (SiO <sub>2</sub> ) - (%)
لا يزيد عن ٦٪	الفاقد بالحريق (LOI) - (%)
لا يقل عن ١٥ (٢م / جرام)	المساحة السطحية (٢م / جرام)
لا يزيد عن ٣٪	محتوى الرطوبة (%)
لا يزيد عن ٥٪	المحجوز على منخل ٤٥ ميكرون بالغسيل

**ملاحظة :**

يفضل استخدام غبار السيليكا في شرق المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز مقاومة الخرسانة المسلحة للصدأ.

**(ب) الغبار المتطاير (Fly Ash):**

١. هو منتج ثانوي (يعتبر نفاية) ينتج في محطات الكهرباء التي تدار بالفحم الحجري، وتختلف جودة الغبار المتطاير من محطة الى أخرى وحتى في نفس المحطة.
٢. يجب أن يطابق الغبار المتطاير متطلبات مواصفات الجمعية الأمريكية ASTM C618.
٣. يجب أن يكون الفاقد في الحريق أقل من ٣٪.
٤. يجب أن يكون محتوى أكسيد الكالسيوم أقل ما يمكن ، (يفضل أن يكون أقل من ٥٪).

ج) خبث الأفران (Slag) :

١. هو منتج ثانوى أيضا ينتج فى مصانع الحديد والصلب فى الفرن العالى
٢. يضاف بنسبة ٢٥ ٪ الى ٧٠ ٪ من وزن الأسمنت
٣. يحسن مقاومة الخرسانة للكبريتات
٤. يجب أن يطابق خبث الأفران مواصفات الجمعية الأمريكية ASTM C 989.

٢-٣ الحصىم الخشنةأولا : التوزيع الجغرافى للحصىم الخشنة بالمملكة :

هناك عدة مصادر للحصىم الخشنة (Coarse Aggregates) بالمملكة العربية السعودية من زلط طبيعى (Natural Gravel)، كسر الأحجار الجيرية (Crushed Limestone)، وكسر الأحجار النارية مثل كسر البازلت (Crushed Basalt) وكسر الجلووريت وكسر الجرانوديوريت. وفيما يلى بيان بتواجد الأنواع المختلفة من الحصىم الخشنة بالمناطق المختلفة بالمملكة.

- المنطقة الشمالية: الحصى الطبيعى، كسر الأحجار الجيرية (ناتج كسر صخور جيرية)، كسر البازلت (ناتج كسر صخور بازلتية).
- المنطقة المركزية (الوسطى): كسر الأحجار الجيرية.
- المنطقة الجنوبية : الزلط الطبيعى ، وكسر البازلت.
- المنطقة الغربية : كسر البازلت و كسر الجلووريت (ناتج كسر صخور الجلووريت) وكسر الجرانوديوريت (ناتج كسر صخور الجرانوديوريت) ، والحصى الطبيعى.
- المنطقة الشرقية: كسر الأحجار الجيرية.

ثانيا : مواصفات الحصىم الخشنة :

إن استخدام مقاس صغير من الحصىم الخشنة يعطى مقاومة ضغط أعلى ، ولكن يفضل استخدام أكبر مقاس ممكن من الحصىم والذى يحقق المقاومة المطلوبة ، لما له من تأثير كبير فى زيادة معايير المرونة وتقليل الإنكماش والزحف للخرسانة. وبالتالي يجب استخدام الحصىم الخشنة فى أعمال الخرسانة عالية الأداء التى تطابق متطلبات المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور (نوفمبر ١٩٩٨) - القسم الخامس - البند ٥-٠١-٢-٢-٢ والتى لها الخواص الآتية:

- المقاس الإعتبارى الأكبر (Maximum Nominal Size) لا يزيد عن ١٩ مم.

أصالة كبريتات الصوديوم لا تزيد عن ١٠ ٪ حسب طريقة الإختبار رقم ٣١١ من اختبارات ادارة المواد والبحوث (MRDTM 311)

نسبة الفاقد في البرى في اختبار لوس انجلوس لزيادة عن ٢٠ % للحصمة ناتج تكسير الأحجار النارية و لزيادة عن ٣٠ % للحصمة ناتج تكسير الأحجار الجيرية حسب طريقة الإختبار رقم ٣٠٩ من اختبارات ادارة المواد والبحوث (MRDTM 309) نسبة المبسط أو العصى لزيادة عن ١٠ % نسبة الطين والجزئيات سهلة التفتت والطفلة لزيادة عن ١ % (MRDTM-312)(AASHTO-112) النسبة المتوية للإمتصاص لزيادة عن ٢ % للحصمة ناتج تكسير الأحجار النارية و لزيادة عن ٢,٥ % للحصمة ناتج تكسير الأحجار الجيرية.

- محتوى الكلوريدات لايزيد عن ٠,٠٤ % (MRDTM-319)

الوزن النوعى لا يقل عن ٢,٥

يجب أن تكون الحصمة الخشنة خاملة وغير قابلة للتفاعل مع قلويات الأسمنت طبقا للمواصفة ج-٢٨٩ المدعمة بالمواصفة ج-٢٢٧ من مواصفات الجمعية الأمريكية لإختبار المواد (ASTM).

يجب أن تكون الحصمة الخشنة مطابقة لمتطلبات التدرج حجم (ج) أو حجم (د) عند اخضاعها للإختبار رقم ٢٠٤ من اختبارات ادارة المواد والبحوث (MRDTM 204)

## ٢-٤ الحصمة الناعمة

### أولا : التوزيع الجغرافي للحصمة الناعمة بالمملكة :

يمكن الحصول على الحصمة الناعمة (Fine Aggregates) من مصادر مختلفة بالمملكة حيث يوجد رمل طبيعى خشن (Natural Coarse Sand) بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية وفي بعض الأماكن بالمنطقة الشمالية ، وفي الحالات التي يوجد فيها رمل ناعم (رمل النفوذ - Dune Sand) فيتم خلطه مع الحصمة الناعمة ناتج تكسير الكسارات (crushed fine aggregates)، كما هو مستخدم في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى.

### ثانيا : مواصفات الحصمة الناعمة :

طبقا لجمعية الخرسانة الأمريكية (ACI 211.4R) فان الحصمة الناعمة التي لها معايير نعومة بين ٢,٥ & ٣,٢ يفضل استخدامها في انتاج الخرسانة عالية المقاومة ، ومن نتائج الإختبارات أن الرمل الطبيعى الخشن له معايير نعومة بين ٢,٥ & ٣,٢ ، أما بالنسبة للرمل الناعم فيجب خلطة مع الحصمة الناعمة ناتج تكسير الكسارات ليعطى معايير نعومة بين ٢,٥ & ٣,٢



ويمكن تلخيص مواصفات الحصمة الناعمة التي تصلح لأعمال الخرسانة عالية الأداء فى الآتى:

- معايير النعومة (fine Modulus) ما بين ٢,٥ & ٣,٢
- نسبة الطين والطفلة (Silt and Clay Content) لا تزيد عن ١ % (MRDTM-312) (AASHTO-T112)
- أصالة كبريتات الصوديوم لا تزيد عن ١٠ % حسب طريقة الإختبار رقم ٣١١ من اختبارات ادارة المواد والبحوث (MRDTM- 311)
- محتوى الكلوريدات لا يزيد عن ٠,٠٥ % (MRDTM- 319)
- يجب أن تكون الحصمة الناعمة خاملة وغير قابلة للتفاعل مع قلويات الأسمنت طبقا للمواصفة ج-٢٨٩ المدعمة بالمواصفة ج-٢٢٧ من مواصفات الجمعية الأمريكية لإختبار المواد (ASTM).
- يجب أن تكون الحصمة الناعمة مطابقة لمتطلبات التدرج الموضحة بالجدول رقم (٣) عند اخضاعها للإختبار رقم ٢٠٤ من اختبارات إدارة المواد (MRDTM 204).

### جدول رقم (٣) حدود التدرج الحبيبي للركام الصغير

فتحة	( $\frac{3}{8}$ )	(رقم ٤)	(رقم ١٦)	(رقم ٥٠)	(رقم ١٠٠)	(رقم ٢٠٠)
المنخل	٩,٥ مم	٤,٧٥ مم	١,١٨ مم	٠,٣٠ مم	٠,١٥ مم	٠,٠٧٥ مم
% المار	١٠٠	٩٥ - ١٠٠	٤٥ - ٨٠	١٠ - ٣٠	٢ - ١٠	٠ - ٣

## ٢-٥ الإضافات الكيميائية (Admixtures)

### أولا : تعريف الاضافات الكيميائية :

تعرف اضافات الخرسانة بأنها المواد الأخرى خلاف الحصمة والماء والأسمنت والتي تضاف للخرسانة لتحسين خواصها فى الحالة الطازجة أو المتصلدة ، وتضاف للأسباب الآتية:

١. تحسين الصب وسهولة التشطيب
٢. تحسين التشغيلية
٣. زيادة مقاومة الضغط
٤. تحسين المظهر العام
٥. تسريع فك الشدات
٦. تحسين عملية ضخ الخرسانة فى المضخات

**ثانياً : أنواع الإضافات**

١. إضافات تقليل ماء الخلط
٢. الملدنات (Plasticizers)
٣. الملدنات عالية الأداء (Super-plasticizers)
٤. إضافات مؤخرات زمن الشك
٥. إضافات ادخال الهواء المحبوس
٦. إضافات معجلات زمن الشك

**ثالثاً : مواصفات الإضافات الكيميائية**

١. يجب أن تحقق هذه الإضافات مواصفات الجمعية الأمريكية لإختبار المواد (ASTM C494) للنوع (F) أو النوع (G) . أو تفي بمتطلبات النوع (و) أو النوع (ز) من المواصفة م-١٩٤ من مواصفات الإتحاد الأمريكى للعاملين بالطرق والنقل (AASHTO M194).
٢. يفضل استخدام مثل هذه الإضافات بنسبة تتراوح ما بين ١% & ٢% من وزن الأسمنت، أو بنسبة بنسبة تتراوح ما بين ١ لتر & ٢ لتر لكل ١٠٠ كجم من الأسمنت ، ويحد أقصى ٣% من وزن الأسمنت أو حسب النشرات الفنية للصانع.

**رابعاً : بعض الحقائق عن الإضافات الكيميائية**

١. الملدنات أو أى نوع من أنواع الإضافات الأخرى ليست مصممة للخلطات المصممة تصميمها سيئاً.
٢. ينبغى أن تستخدم عندما يكون هناك سبباً أو داعى لاستخدامها.

**٢-٦ ماء الخلط**

يجب أن يطابق ماء الخلط المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور - وزارة النقل (نوفمبر ١٩٩٨) - القسم الخامس - البند ٥-٠١-٢-٣. ويجب أن لا يحتوى الماء على الكلوريدات بنسبة أعلى من ٥٠٠ جزء فى المليون ، ومحتوى الكبريتات يجب أن لا تزيد عن ١٠٠٠ جزء فى المليون إذا أختبر طبقاً للطريقة ٥١٤ من طرق اختبار ادارة المواد والبحوث (MRDTM 514). ويجب أن لا تؤثر الأملاح بالماء على مقاومة الضغط للخرسانة تأثيراً سالباً.

## القسم الثالث: التصميم

### ٣-١ خطوات تصميم الخلطات والعوامل المؤثرة فيها

يمكن تلخيص خطوات اختيار نسب الخلط للخرسانة عالية الأداء في الآتي:

#### الخطوة الأولى : اختيار التشغيلية ومقاومة الضغط

من أهم خواص الخرسانة عالية الأداء أن لها تشغيلية عالية ، وغالبا ماتكون الخرسانة انسيابية ولذلك يفضل قياس قطر انسياب الخرسانة والذي يسمى (Slump Flow) بدلا من قياس الهابط للخرسانة (Slump) ويجب أن لا يقل قطر الإنسياب عن ٥٠٠مم. أما بالنسبة لحساب مقاومة الضغط التصميمية فتستخدم المعادلة رقم (١) في حسابها كالتالي:

(١)	$F_{cr} = 0.9 F_c + 2.33 S$
-----	-----------------------------

حيث :

( $F_{cr}$ ) : مقاومة الضغط التصميمية للخرسانة

( $F_c$ ) : مقاومة الضغط المميزة للخرسانة

( $S$ ) : معامل الانحراف (Standard Division)

وفي حالة عدم توافر البيانات لمعامل الحيود من خلطات خرسانية سابقة فيمكن استخدام المعادلة رقم (٢) في حساب مقاومة الضغط التصميمية.

(٢)	مقاومة الضغط التصميمية للخرسانة = مقاومة الضغط المميزة للخرسانة + ١٠ ميجاباسكال
-----	---

من المعلوم أن الخرسانة عند عمر ٥٦ يوم و ٩٠ يوم تعطى مقاومة ضغط أعلى من تلك عند عمر ٢٨ يوم ، وهذا ملحوظ جدا في الخرسانات المحتوية على الغبار المتطاير وخبث الأفران ، وغير ملحوظ بقوة في الخرسانة المحتوية على غبار السليكا، وبالتالي يجب استخدام الأعمار المتأخرة في الإختبارات للحصول على خلطات اقتصادية حيث أن محتوى المواد الأسمنتية تختار بناء على مقاومة الضغط المطلوبة عند عمر الإختيار المطلوب.

#### الخطوة الثانية : اختيار مقاس الحصى الخشن

كما ينص الكود الأمريكي (ACI 318) على أن أقصى مقاس للحصمة الخشنة يجب أن لا يزيد عن خمس أصغر مسافة بين الفرم (الشدة) ولا يزيد عن ثلث سمك البلاطة أو

ثلاثة أرباع المسافة بين حديد التسليح. وكما سبق ذكره فإن مقاومة الضغط العالية تتوقف على حجم الحصمة الخشنة المستخدمة وبصفة عامة فيمكن اختيار حجم الحصمة الخشنة كالتالي:

- الخرسانة التي لها مقاومة ضغط أقل من ٦٢ ميجاباسكال يستخدم مقاس من ٢٥ - ١٩ مم
- الخرسانة التي لها مقاومة ضغط أكبر من ٦٢ ميجاباسكال يستخدم مقاس من ١٩ - ١٢,٥ مم

#### الخطوة الثالثة : اختيار محتوى الحصمة الخشنة

يبين الجدول رقم (٤) حجم الحصمة الخشنة الموصى به كنسبة من حجم الخرسانة وكدالة في مقاس الحصمة الخشنة المستخدمة ، وذلك في حالة استخدام الحصمة الناعمة ذات معايير نعومة ٢,٥ - ٣,٢

جدول رقم (٤) حجم الحصمة الخشنة الموصى به للمقاسات المختلفة (ACI211.4R)

المقاس الإعتباري الأكبر (مم)	٢٥ مم	١٩ مم	١٢,٥ مم	٩,٥ مم
حجم الحصمة الخشنة الجاف كنسبة من حجم الخرسانة	٠,٧٥	٠,٧٢	٠,٦٨	٠,٦٥

بعد تحديد حجم الحصمة الخشنة القياسي يمكن حساب وزن الحصمة الخشنة في الخلطة من المعادلة الآتية:

(٣)	وزن الحصمة الخشنة = حجم الحصمة الخشنة القياسي من جدول رقم (٤) X كثافة الحصمة الجاف
-----	--

#### الخطوة الرابعة : حساب محتوى ماء الخلط ونسبة الهواء بالخلطة

يتوقف محتوى ماء الخلط على درجة التشغيل المطلوبة و حجم وشكل الحصمة الخشنة وتدرجه. كما يتوقف على كمية الأسمنت ومحتوى ونوع الإضافة المستخدمة. والجدول رقم (٥) يعطى محتوى الماء التقديرى والذي يجب التأكد منه عن طريق اجراء خلطات تجريبية.

جدول رقم (٥) محتوى المياه التقديرى ونسبة الهواء فى الخلطات  
باعتبار نسبة الفراغات ٣٥% فى الحصمة الناعمة

مقاس الحصمة الخشنة (مم)				الهابط (مم)
٩,٥	١٢,٥	١٩	٢٥	
١٨٤	١٧٥	١٦٩	١٦٦	٢٥ - ٥٠ مم
١٩٠	١٨٤	١٧٥	١٧٢	٥٠ - ٧٥ مم
١٩٦	١٩٠	١٨١	١٧٨	٧٥ - ١٠٠ مم
٢٠٢	١٩٦	١٨٧	١٨٤	خرسانة انسيابية
٢	٢,٥	٢	١,٥	الهواء المحبوس

ويجب أن يلاحظ أن محتوى الماء يتم تحديده بإعتبار أن نسبة الفراغات بالحصمة الناعمة حوالى ٣٥%، ويمكن حساب نسبة الفراغات فى الحصمة الناعمة من المعادلة الآتية:

$$\text{نسبة الفراغات فى الحصمة الناعمة (\%)} = 1 - (\text{كثافة الحصمة الجاف} / \text{الوزن النوعى}) \times 100 \quad (٤)$$

وفى حالة اختلاف نسبة الفراغات فى الحصمة الناعمة عن ٣٥% يتم تصحيح محتوى ماء الخلط من المعادلة الآتية:

$$\text{التعديل فى محتوى الماء} = \text{محتوى الماء من الجدول رقم (٥)} \times \left( \frac{\text{نسبة الفراغات فى الحصمة الناعمة}}{35} \right) \quad (٥)$$

ويجب أن يلاحظ أن محتوى الماء بالخلطات والموضح بالجدول رقم (٥) يمكن تخفيضها بنسبة تتراوح ما بين ٣٠% فى حالة استخدام اضافات الخرسانة عالية الأداء (Superplasticizers) من النوع F & G

### الخطوة الخامسة : اختيار نسبة الماء / للمواد الأسمنتية

تتوقف مقاومة الضغط على نسبة الماء للأسمنت (W/C) أو نسبة الماء / للمواد الأسمنتية (W/C+P)، كما تتوقف ديمومة الخرسانة على نسبة الماء للأسمنت، وكلما قلت نسبة الماء للأسمنت زادت ديمومة الخرسانة. ويمكن الإستعانة بالقيم الموضحة بالجدول رقم (٦)

لإختيار نسبة الماء للمواد الأسمنتية طبقا لمقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوماً أو ٥٦ يوماً وطبقا لمقاس الحصمة الخشنة المستخدم.

**الجدول رقم (٦) نسبة الماء للمواد الأسمنتية القصوى والموصى بها في حالة استخدام اضافات الخرسانة عالية الأداء**

نسبة الماء / للمواد الأسمنتية (W/C+P)				مقاومة الضغط التصميمية (ميجاباسكال)	
مقاس الحصمة الخشنة					
٩,٥ مم	١٢,٥ مم	١٩ مم	٢٥ مم		
٠,٥٠	٠,٤٨	٠,٤٥	٠,٤٣	عمر ٢٨ يوم	٤٨
٠,٥٥	٠,٥٢	٠,٤٨	٠,٤٦	عمر ٥٦ يوم	
٠,٤٤	٠,٤٢	٠,٤٠	٠,٣٨	عمر ٢٨ يوم	٥٥
٠,٤٨	٠,٤٥	٠,٤٢	٠,٤٠	عمر ٥٦ يوم	
٠,٣٨	٠,٣٦	٠,٣٥	٠,٣٤	عمر ٢٨ يوم	٦٢
٠,٤٢	٠,٣٩	٠,٣٧	٠,٣٦	عمر ٥٦ يوم	
٠,٣٣	٠,٣٢	٠,٣١	٠,٣٠	عمر ٢٨ يوم	٦٩
٠,٣٧	٠,٣٥	٠,٣٣	٠,٣٢	عمر ٥٦ يوم	
٠,٣٠	٠,٢٩	٠,٢٧	٠,٢٧	عمر ٢٨ يوم	٧٦
٠,٣٣	٠,٣١	٠,٢٩	٠,٢٩	عمر ٥٦ يوم	
٠,٢٧	٠,٢٦	٠,٢٥	٠,٢٥	عمر ٢٨ يوم	٨٣
٠,٣٠	٠,٢٨	٠,٢٧	٠,٢٦	عمر ٥٦ يوم	

الخطوة السادسة : حساب محتوى المواد الأسمنتية

يمكن حساب وزن المواد الأسمنتية المطلوبة للخلطة عن طريق قسمة محتوى الماء (الذى تم حسابه فى الخطوة رقم ٤) على نسبة الماء / للمواد الأسمنتية (W/C+P) والتي تم تحديدها فى الخطوة رقم (٥).

(٦)	محتوى المواد الأسمنتية = محتوى الماء / (نسبة الماء للأسمنت)
-----	---

الخطوة السابعة : حساب نسب الخلط

فى حالة استخدام الأسمنت فقط وبدون مواد أسمنتية مكملة فإن وزن الأسمنت يساوى محتوى المواد الأسمنتية المحسوب من المعادلة (٦) فى الخطوة السادسة. وباستخدام طريقة الحجم المطلق يمكن حساب محتوى الرمل أو الحصمة الناعمة فى المتر المكعب من المعادلة رقم (٧) حيث سبق حساب محتوى الحصمة الخشنة من الخطوة (٣) ، ومحتوى الماء ونسبة الهواء المحبوس من الخطوة (٤).

(٧)	$C/\gamma_c + W/\gamma_w + G/\gamma_g + S/\gamma_s + \% \text{air content} \times 1000 = 1000 L$
-----	--

الخطوة الثامنة : حساب نسب الخلط فى وجود المواد الأسمنتية المكملة

فى حالة استخدام الغبار المتطاير (Flay Ash) كمادة أسمنتية فإن نسب استخدام تتراوح ما بين ١٥% و ٣٥% من وزن الأسمنت حسب نوع الغبار المتطاير ، فى حين أن غبار السيليكا (Silica Fume) يستخدم بنسبة تتراوح ما بين ٥% & ١٥% والنسبة السائدة هى ١٠% من وزن الأسمنت ، أما بالنسبة لخبث الأفران (Blast Furnace Slag) فيستخدم بنسبة من ٣٠% حتى ٧٠% من وزن الأسمنت.

وعندما تحدد نسبة المواد الأسمنتية المكملة فإنه يمكن حساب الوزن المستخدم من كل منها والذى يساوى محتوى المواد الأسمنتية المحسوب من المعادلة (٦) فى الخطوة السادسة مضروباً فى نسبة استخدامها (١٠% فى غبار السيليكا ، أو حوالى ٣٠% فى الغبار المتطاير). وبمعرفة كثافة غبار السيليكا وكثافة الغبار المتطاير يمكن حساب حجم هذه المواد ، وبالتالي يتم حساب وزن الحصمة الناعمة من المعادلة رقم (٧) بعد اضافة الجزء الخاص بالمواد الأسمنتية المكملة فى هذه المعادلة وهو  $(P/\gamma_p)$  .

**الخطوة التاسعة : الخلطات التجريبية**

من الخطوات (١) حتى (٨) يتم تحديد كميات المواد المكونة للخلطة وتجري الخلطات التجريبية لقياس التشغيلية والمقاومة. ومن الخلطات التجريبية يتم تعديل نسب الرمل والركام الكبير ومحتوى الماء طبقا لمحتوى الرطوبة فى الركام المستخدم. وتكون الخلطات التجريبية ناجحة اذا كان الخليط الناتج بعد الخلط متجانس وبالجم الكاف لصب العدد المكافىء من عينات قياس المقاومة.

**الخطوة العاشرة : تعديل وضبط نسب الخلط**

إذا لم تتحقق الخواص المطلوبة للخرسانة ، فإنه يجب تعديل وضبط نسب الخلط طبقا للخطوات الآتية لإعطاء التشغيلية المطلوبة:

١. الهابط الابتدائى : إذا كان الهابط للخلطة التجريبية ليس فى الحدود المطلوبة فإن محتوى الماء يجب تعديله ومحتوى المواد الأسمنتية أيضا تعدل للحفاظ على نسبة الماء للمواد الأسمنتية طبقا للتصميم. وبالتالي فإن محتوى الرمل يجب تعديله ليعطى التشغيلية المطلوبة.
٢. محتوى اضافات الخرسانة : يجب تعديل وضبط محتوى الإضافات لتناسب الخلطات التجريبية بالعمل وكذلك بالحقل. ويسمح باعادة استخدام الإضافات بالموقع عند الحاجة بحيث يكون محتوى الإضافات فى الحدود التى يحددها المصنع لتلك المواد.
٣. محتوى الحصمة الخشنة : طبقا لحالة الصب للعناصر المختلفة يمكن تقليل محتوى الحصمة الخشنة وزيادة محتوى الحصمة الناعمة (الرمل) اذا ظهر أن الخلطة خشنة نسبيا وذلك بما يتناسب مع ظروف الموقع.

**الخطوة الحادية عشر : اختيار نسب الخلط المثلى**

بمجرد عمل الخلطات التجريبية واجراء التعديلات والضبط فى نسب الخلط لتحقق التشغيلية والمقاومة المطلوبة ، يجب اعداد عينات مقاومة الضغط سواء المععبات أو الإسطوانات تحت ظروف الموقع ، ومن النتائج يتم اختيار نسب الخلط المثلى.



## ٢-٣ أمثلة لتصميم خلطات خرسانية عالية الأداء

(أ) مثال بدون استخدام مواد أسمنتية مكملة

إذا أريد تصميم خلطة خرسانية عالية الأداء للإستخدام فى أحد الكبارى فى المنطقة الوسطى لتعطى مقاومة ضغط ٦٠ ميجابسكال بعد ٢٨ يوم ، وباستخدام المواد المتاحة الآتية: أسمنت بورتلاندى عادى من شركة الأسمنت السعودية (مصنع الهفوف).

- الحصمة الناعمة : تتكون من رمل طبيعى ناعم (dune sand) ورمل خشن ناتج تكسير كسارات (crushed sand) وبنسبة خلط ٣٣٪ : ٦٧٪ ليعطي حصمة ناعمة لها معايير نعومة = ٢,٧ ، والوزن النوعى لها = ٢,٥٧ ، و نسبة الإمتصاص = ١,٦٧٪.
- الحصمة الخشنة: كسر الحجر الجيرى له مقاس = ١٢,٥ مم ، ووزن نوعى = ٢,٥٥ ، ونسبة الإمتصاص = ١,٩٣٪ ، والكثافة الجافة = ١٥٤٩ كجم/م<sup>٣</sup>.

### الخطوة الأولى : اختيار الهابط ومقاومة الضغط :

يتم اختيار الهابط للخرسانة ليعطى خرسانة انسيابية وذلك باستخدام أحد الإضافات عالية الأداء (Superplasticizer) بنسبة ٢٪ من وزن الأسمنت. ونظرا لعدم وجود بيانات عن معامل الحيود للخلطات عالية المقاومة فإن الإجهاد التصميمى للخرسانة عالية الأداء = ٦٠ + ١٠ = ٧٠ ميجابسكال.

### الخطوة الثانية : اختيار مقاس الحصمة الخشنة :

بالنسبة للخرسانة التى لها مقاومة ضغط ٧٠ ميجابسكال فيفضل استخدام الحصمة الخشنة ذات المقاس الإعتبارى ١٢,٥ مم.

### الخطوة الثالثة : اختيار محتوى الحصمة الخشنة :

من الجدول رقم (٤) حجم الحصمة الخشنة الموصى به كنسبة من حجم الخرسانة = ٠,٦٨ من حجم الخرسانة.  
وزن الحصمة الخشنة = ٠,٦٨ X ١٥٤٩ = ١٠٥٣ كجم.

### الخطوة الرابعة : حساب محتوى ماء الإخلط ونسبة الهواء بالإخلطة :

من الجدول رقم (٥) فإن محتوى الماء التقديرى عند الهابط (٥٠ مم) ومقاس الحصمة الخشنة (١٢,٥ مم) = ١٩٦ لتر ، ونسبة الهواء المحبوس = ٢,٥٪.

### الخطوة الخامسة : اختيار نسبة الماء / للمواد الأسمنتية :

نسبة الماء / للمواد الأسمنتية (W/C+P) من الجدول رقم (٦) عند مقاومة ٧٠ ميجابسكال وعمر ٢٨ يوم هى ٠,٣٢

الخطوة السادسة : حساب محتوى المواد الأسمنتية :

عند استخدام اضافات عالية الأداء بنسبة ٢٪ من وزن الأسمنت فيجب تخفيض محتوى الماء بنسبة تصل الى ٢٠٪ ،

أى أن محتوى الماء = ١٩٦ X ٨٠٪ = ١٥٧ لتر

محتوى المواد الأسمنتية = ١٥٧ / ٠,٣٢ = ٤٩٠ كجم / م<sup>٣</sup>

الخطوة السابعة : حساب نسب الخلط :

باستخدام طريقة الحجم المطلق يمكن حساب محتوى الرمل أو الحصمة الناعمة فى المتر المكعب من المعادلة التالية:

$$C/\gamma_c + W/\gamma_w + G/\gamma_g + S/\gamma_s + \% \text{ air content} \times 1000 = 1000 L$$

$$490/ 3.15 + 157/ 1 + 1053/ 2.55 + S/2.57+ 0.025 \times 1000 = 1000$$

$$155.6 + 157 + 413 + 0.389 S + 25 = 1000$$

$$0.389 S = 1000 - 750 = 250$$

$$S = 250 / 0.389 = 643 \text{ kg}$$

وزن الحصمة الناعمة (الرمل) = ٦٤٣ كجم / م<sup>٣</sup>

وأثناء اجراء الخلطات التجريبية يتم حساب محتوى الرطوبة بالرمل وكسر الحجر الجيرى وتعديل القيم المذكورة عاليه بزيادة أو تقليل محتوى الماء والركام الصغير. وأيضا استخدام الإضافات عالية الأداء ربما يقلل من محتوى الماء وبالتالي تجرى عمليات ضبط نسب الخلط تباعا ، وتسجل نسب الخلط كما هو مبين بالجدول رقم (٧) فى حالة استخدام أسمنت بورتلاندى عادى فقط كمادة رابطة.

جدول رقم (٧) مكونات الخلطة بالكجم لتعطى واحد متر مكعب من الخرسانية

## عالية الأداء

الأسمنت (كجم)	الغبار المتطاير	غبار السيليكا	خبث الأفران	الحصمة الناعمة (كجم)	الحصمة الخشنة (كجم)	ماء الخلط (لتر)	اضافات الخرسانة (لتر)
٤٩٠	---	---	---	٦٤٣	١٠٥٣	١٥٧	٩,٨

وبعد اجراء الخلطات التجريبية إذا ظهر أن الخلطة خشنة فيمكن زيادة وزن الرمل، وبالتالي يعدل وزن الحصمة الخشنة.

## (ب) مثال لتصميم خلطة بها غبار السيليكا

في المثال السابق إذا أريد استخدام غبار السيليكا بنسبة ١٠٪ من وزن الأسمنت أى حوالى

$$٤٩ \text{ كجم} / ٣\text{م}$$

$$\text{فإن محتوى الأسمنت} = ٤٩٠ - ٤٩ = ٤٤١ \text{ كجم} / ٣\text{م}$$

$$\text{مع الحفاظ على كل من محتوى الماء} = ١٥٧ \text{ كجم} / ٣\text{م}$$

$$\text{محتوى الحصىم الخشنة} = ١٠٥٣ \text{ كجم} / ٣\text{م}$$

فيمكن حساب محتوى الحصىم الناعمة من المعادلة التالية

$$441 / 3.15 + 49 / 2.5 + 157 / 1 + 1053 / 2.55 + S / 2.57 + 0.025 \times 1000 = 1000$$

$$140 + 19.6 + 157 + 413 + 0.389 S + 25 = 1000$$

$$S = 245.4 / 0.389 = 630 \text{ kg}$$

$$\text{وزن الحصىم الناعمة (الرمل)} = ٦٣٠ \text{ كجم} / ٣\text{م}$$

ويجب أن يلاحظ أن فى حالة استخدام غبار السيليكا فيجب استخدام نسبة أعلى من

اضافات الخرسانة نتيجة النعومة العالية لغبار السيليكا وقد تصل نسبة الإضافة الى ٢.٥٪ من

وزن المواد الأسمنتية وبين الجدول (٨) نسب الخلط .

جدول رقم (٨) مكونات الخلطة بالكجم لتعطى واحد متر مكعب من الخرسانية  
عالية الأداء

الأسمنت (كجم)	الغبار المتطاير	غبار السيليكا	خبث الأفران	الحصىم الناعمة (كجم)	الحصىم الخشنة (كجم)	ماء الخلط (لتر)	اضافات الخرسانة (لتر)
٤٤١	---	٤٩	---	٦٣٠	١٠٥٣	١٥٧	١٢.٣

## القسم الرابع: اختبارات الخرسانة عالية الأداء وضبط جودتها

### ٤-١ اختبارات الخرسانة عالية الأداء

#### ٤-١-١ اختبارات الخرسانة حديثة الخلط

استخدمت الاختبارات الآتية لقياس تشغيلية الخرسانة عالية الأداء:

١. اختبار الهابط (Slump test)

٢. اختبار الانسياب (Slump Flow test)

حيث يتم قياس تشغيلية الخلطة الخرسانية الطازجة بالانسياب (مم) والتي يجب أن لا تقل عن ٥٠٠ مم

#### ٤-١-٢ اختبارات الديمومة والأداء

يوضح الجدول رقم (٩) ملخص للإختبارات التي يجب أن يتم إجراؤها لتحديد أداء الخرسانة المتصلة لتناسب ظروف المملكة العربية السعودية.

جدول رقم (٩) الاختبارات المطلوبة لتحديد درجات أداء الخرسانة عالية الأداء

الملاحظات	طريقة الاختبار القياسية	الخاصية
يقاس عمق البرى طبقا لطريقة الاختبار B الموضحة في ASTM C 799	ASTM C944	مقاومة البرى
يجرى الاختبار طبقا للطريقة القياسية الموضحة	AASHTO T277 ASTM C1202	نفاذية املاح الكلوريدات
أجرى الاختبار على الخرسانة عند عمر ٧ & ٢٨ يوم	AASHTO T22 ASTM C39	مقاومة الضغط

#### ٤-٢ ضبط جودة الخرسانة عالية الأداء

يجب على المقاول أن يقوم بالتأكد من ضبط جودة أعمال الخرسانة عالية الأداء بإجراء الاختبارات المشار إليها في الفقرة ٣-٢-١ و الفقرة ٣-٢-٢ حسب المعدلات الموضحة في الجدول

رقم (١٠) ومقارنتها بالموصفات المطلوب تحقيقها لكل درجة أداء مطلوب تحقيقها حسب الجدول رقم (١١)

### جدول رقم (١٠) معدلات اجراء الاختبارات لضبط جودة الخرسانة عالية الاداء

معدل اجراء الاختبار	الخاصية
مرة كل شحنة خرسانة	اختبار الانسياب (Slump Flow test)
عند بداية المشروع ، مرة كل شهر	مقاومة البرى
عند بداية المشروع ، مرة كل شهر	نفاذية املاح الكلوريدات
مرة كل ١٠٠ م <sup>٣</sup>	مقاومة الضغط عند عمر (٧، ٢٨)

### جدول رقم (١١) الدرجات المختلفة لخواص الخرسانة عالية الأداء

درجة أداء الخرسانة عالية الأداء طبقا FHWA				طريقة الإختبار القياسية	الخاصية
٤	٣	٢	١		
	$0.5 \geq$	0.5 – 1.0	1.0 – 2.0	ASTM C944	مقاومة البرى (متوسط سمك البرى بالم)
	$800 \geq$	800 – 2000	2000 – 3000	AASHTO T277 ASTM C1202	نفاذية املاح الكلوريدات (بالكولومبس)
$97 \leq$ MPa	69 – 97 MPa	55 – 69 MPa	41 – 55 MPa	AASHTO T22 ASTM C39	مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم (بالميجابسكال)